


Teknisk datablad



Navn:

CC Uni Uglaseret

Farve:

Hvid

Format:

14,7 x 14,7 cm

Tykkelse

8,3 mm

Skridsikkerhed:

R9 | A

Type:

Uglaseret, gennemfarvet og tørpresset

Teknisk parameter	Testmetode	Standardkrav EN 14411 BIA UGL	CC Modul serien
		Overflade: 190 cm ² S ≤ 410 cm ²	Overflade: 190 cm ² S ≤ 410 cm ²
Længde- og breddeafvigelse	ISO 10545-2	± 0,75%	± 0,75%
Tykkelsesafvigelse	ISO 10545-2	± 5%	± 3%
Vandabsorbering	ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,08%
Bøjningsmodstand	ISO 10545-4	Min. 35 MPa	Min. 35 MPa
Overflade kvalitet	ISO 10545-2	Min. 95% af fliserne uden synlig fejl	Min. 95% af fliserne uden synlig fejl
Brudstyrke	ISO 10545-4	Tykkelse: ≥ 7,5 mm. – Min. 1.300 N	1.800 N
Dyb slidstyrke	ISO 10545-6	Afgivelse: Max 175 mm ²	Afgivelse: Max 130 mm ²
Frostsikkerhed	ISO 10545-12	Påkrævet	Frostsikker

Kemisk modstand			
Husholdningskemikalier	ISO 10545-13	Min. UB	Min. UA
Lavkoncentreret syrer og baser	ISO 10545-13	Fra ULA, ULB til ULC	Fra ULA, ULB til ULC
Modstandsdygtighed mod misfarvning.	ISO 10545-14	Ikke påkrævet	Min. kl. 3

Rengøring og vedligeholdelse:

Efter nedlægning fjernes fugeslør og evt. cementrester med Fila Deterdek, og en dertil passende skuresvamp eller skuremaskine ved større områder.

Til daglig rengøring anbefaler vi Fila Cleaner og et system med mikrofibermopper. Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan skade fugerne.

Det anbefales ikke at anvende rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag. Hvis der har været anvendt sæber eller andre ikke-hensigtsmæssige rengøringsmidler, kan disse fjernes med Fila PS87 grundrens.