


Navn:

Chicago

Farve:

Grå

Format:

15x15 cm

Rektificeret:

Nej

Tykkelse:

8,3 mm

Skridgruppe:

R10 | A

Type:

Coloured body porcelain tile

| Teknisk parameter | Testmetode | Standardkrav EN 14411 BIA GL | Chicago serien |
|----------------------------|--------------|---|---|
| | | Overflade: $190 \text{ cm}^2 < S \leq 410 \text{ cm}^2$ | Overflade: $190 \text{ cm}^2 < S \leq 410 \text{ cm}^2$ |
| Længde- og breddeafvigelse | ISO 10545-2 | $\pm 0,75\%$ | $\pm 0,1\%$ |
| Tykkelsesafvigelse | ISO 10545-2 | $\pm 5\%$ | $\pm 3\%$ |
| Vandabsorbering | ISO 10545-3 | $\leq 0,5\%$ | $\leq 0,3\%$ |
| Bøjningsmodstand | ISO 10545-4 | Min. 35 N/mm^2 | Min. 45 N/mm^2 |
| Brudstyrke | ISO 10545-4 | Tykkelse: $\geq 7,5 \text{ mm}$. – Min. 1.300 N | 1.800 N |
| Dyb slidstyrke | ISO 10545-7 | Afgivelse: Max 175 mm^3 | Afgivelse: Max 130 mm^3 |
| Frostsikkerhed | ISO 10545-12 | Påkrævet | Frostsikker |
| Overflade kvalitet | ISO 10545-2 | Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl | Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl |

| Kemisk modstand | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Husholdnings-kemikalier | ISO 10545-13 | Min. GB | Min. GB |
| Lavkoncentreret syrer og baser | ISO 10545-13 | Fra GLA, GLB til GLC | Fra GLA, GLB til GLC |
| Modstandsdygtighed mod misfarvning. | ISO 10545-14 | Min. kl. 3 | Min. kl. 3 |

Rengøring og vedligeholdelse:

Efter nedlægning fjernes fugeslør og evt. cementrester med f.eks. Fila Deterdek eller et tilsvarende produkt.

Til daglig rengøring anbefales Alfix keramikvask eller et tilsvarende produkt. Brug aldrig "fede" rengøringsmidler som brunsæbe eller sæbespånér. Efter brug af rengøringsmidlet, skyl efter med rigeligt vand og tør af med en tør fnugfri klud.

Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan skade fugerne.

Det anbefales ikke at anvende rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag. Hvis der har været anvendt et vaskemiddel med plejoeffekt f.eks. brun sæbe eller sæbespånér, kan dette fjernes med grundrens.