



Teknisk datablad



Navn:
CC Hvid

Farve:
Hvid

Format:
33,3 x 100,0 cm

Tykkelse:
7,0 mm -

Type:
Vægflise

Overflade:
Blank

Rektificeret:
Ja

Skridgruppe:

RAL-Kode:
-

| Teknisk parameter | Testmetode | Standardkrav EN 14411 BIII GL | CC Hvid serien |
|----------------------------|--------------|--|---|
| | | Overflade: S > 410 cm ² | Overflade: S > 410 cm ² |
| Længde- og breddeafvigelse | ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Tykkelsesafvigelse | ISO 10545-2 | ± 10% | ± 5% |
| Vandabsorbering | ISO 10545-3 | E > 10% | 16% |
| Bøjningsmodstand | ISO 10545-4 | Min. 12 N/mm ² | 15 N/mm ² |
| Brudstyrke | ISO 10545-4 | <i>Tykkelse:</i> ≥ 7,5 mm. - Min. 600 N | 600 N |
| Slidstyrke | ISO 10545-7 | Ikke påkrævet | - |
| Frostsikkerhed | ISO 10545-12 | Ikke påkrævet | Nej |
| Overflade kvalitet | ISO 10545-2 | Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl | Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl |

| Kemisk modstand | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| Husholdnings-kemikalier | ISO 10545-13 | Min. GB | GA |
| Lavkoncentreret syrer og baser | ISO 10545-13 | Producent angiver klassificering | GLA |
| Modstandsdygtighed mod misfarvning. | ISO 10545-14 | Min. kl. 3 | Kl. 3 |

Rengøring og vedligeholdelse:

Efter nedlægning fjernes fugeslør og evt. cementrester med f.eks. Fila Deterdek eller et tilsvarende produkt.

Til daglig rengøring anbefales Alfix keramikvask eller et tilsvarende produkt. Brug aldrig "fede" rengøringsmidler som brunsæbe eller sæbespånere. Efter brug af rengøringsmidlet, skyl efter med rigeligt vand og tør af med en tør fnugfri klud.

Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan skade fugerne.

Det anbefales ikke at anvende rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag. Hvis der har været anvendt et vaskemiddel med plejeeffekt f.eks. brun sæbe eller sæbespånere, kan dette fjernes med grundrens.